

STRUX™ 85/50

Fibra sintética de refuerzo

Descripción

Sintética de Refuerzo **STRUX™ 85/50**, es una fibra de polipropileno de alta resistencia y alto módulo elástico. Mide 50 mm de largo y tiene una proporción dimensional de 85. **STRUX™ 85/50** ha sido especialmente diseñada para asegurar su facilidad de uso y su rápida dispersión en el concreto fresco. **STRUX™ 85/50** puede ser usada en cualquier tipo de concreto para mejorar sus propiedades de resistencia a la tenacidad (absorción de esfuerzo pos formación de grietas) y resistencia al impacto.

Aplicaciones

STRUX™ 85/50 puede ser usada en una variedad de concretos, prefabricados y aplicaciones de concreto lanzado, incluyendo tableros de puentes, losas inclinadas, capas superpuestas, capas acabadas, tuberías, pozos sépticos, revestimientos de túneles, estabilización de pendientes, revestimientos de cauces y piscinas.

STRUX™ 85/50 se puede agregar al concreto en cualquier momento de su preparación a una tasa máxima de una bolsa cada 30 segundos. Una vez concluida la incorporación de **STRUX™ 85/50**, el concreto se debe mezclar por lo menos durante 45 a 60 revoluciones para asegurar la correcta dispersión.

Ventajas

STRUX™ 85/50 incorporada al concreto o al concreto lanzado, proporciona un significativo mejoramiento de diversas cualidades de la mezcla, tales como:

- Durabilidad: **STRUX™ 85/50** no es atacada por las aguas ácidas o alcalinas.
- Absorción de energía y control de agrietamiento. Según las dosis de **STRUX™ 85/50** usadas, estas cualidades pueden superar las obtenidas con armadura de acero.
- Rapidez y seguridad.
- Una alternativa de refuerzo económica.

Especificaciones Técnicas

STRUX™ 85/50 cumple con la Norma ASTM C1116 como tipo III

Compatibilidad

STRUX™ 85/50 es compatible con todos los aditivos de GCP Applied Technologies. Su acción en el concreto es mecánica y no afecta el proceso de

hidratación del cemento, por lo tanto, no afecta la resistencia a la compresión. Cada aditivo líquido debe ser incorporado separadamente al concreto.

Dosificaciones

Las dosis de **STRUX™ 85/50** dependen de la aplicación específica y de las propiedades deseadas, variando típicamente entre 3.0 y 9.0 kg/m³.

Suministro

- Bolsa: 2.30 kg

Características Principales

Forma: Fibra

Color: Gris

Densidad a 20°C: 0,90 ± 0,03 g/cm³

Duración: Indefinida en envase original cerrado y lugar fresco y seco.

Instrucciones de Seguridad

Evitar el contacto directo con los ojos y la piel. Manejo a través del uso de EPP como guantes, gafas, mascarillas y delantal. En caso de ingestión buscar ayuda médica. Para más informaciones, consulte la Ficha de Seguridad.

Asesoramiento técnico

El Departamento Técnico de GCP Applied Technologies estará a su disposición para asesorar y asistir en el uso correcto de sus productos.

OBSERVACIÓN

Todos los datos técnicos presentados fueron obtenidos a través de pruebas de laboratorio en condiciones controladas. Diferencias de estos valores pueden presentarse por variación de materiales o condiciones de intemperie, siendo recomendable la realización de pruebas en escala industrial.

GCPAT.com | México Customer Service: +52 (722) 167-4851 |

Esperamos que la información aquí expuesta sea útil; ésta se basa en datos y conocimientos que se consideran ciertos, precisos y se ofrecen para la consideración del usuario, investigación y verificación. Dado que las condiciones de uso están fuera de nuestro control, no garantizamos los resultados a obtener. Por favor, lea toda la información, recomendaciones o sugerencias conjuntamente con nuestras condiciones de venta, que se aplican a todos los productos suministrados por nosotros. Ninguna información, recomendación o sugerencia debe interpretarse de forma que violen o infrinjan las obligaciones legales o derechos pertenecientes a un tercero.

GCP Applied Technologies, Inc., 62 Whittemore Avenue, Cambridge, MA 02140 (EUA).

Estos productos pueden estar cubiertos por patentes o patentes pendientes.



gcp applied technologies